

Ya la  MEZCLA DEL NORTE	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO:
	PEGA PISO C1T	FECHA: 02/11/2024

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ADHESIVO CEMENTOSO PARA CERAMICAS Y GRES PORCELANICO

MEZCLA DEL NORTE ADHESIVO CERAMICO C1T, ES UN MORTERO ADHESIVO PARA LA COLOCACION DE PIEZAS CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES PARA PIEZAS DE MEDIA Y ALTA ADSORCION, FORMULADO A BASE DE CEMENTO PORTLAND, ARIDOS SELECCIONADOS Y ADITIVOS PARA POTENCIAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO, MEJORANDO LA RESISTENCIA, TIEMPO ABIERTO, TRABAJABILIDAD Y ADHERENCIA DEL PRODUCTO.

PRESENTACION

MEZCLA DEL NORTE ADHESIVO CERAMICO C1T SE PRESENTA EN SACOS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO LAMINADO DE 50 LIBRAS (22.7 KGS) CON CARACTERISTICAS HIDROFOBICAS EVITANDO ENDURECIMIENTO PREMATURO Y PROTEGIENDO EL PRODUCTO DE AGENTES EXTERNOS.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MEZCLA DEL NORTE ADHESIVO CERAMICO C1T ESTA DISEÑADO PARA LA COLOCACION DE PIEZAS CERAMICAS DE MEDIA Y ALTA ADSORCION Y DESLIZAMIENTO VERTICAL REDUCIDO, PUEDE UTILIZARSE TANTO EN PAREDES COMO EN PISOS, EN INTERIORES Y EXTERIORES.

VENTAJAS

- MAYOR ADHERENCIA Y RENDIMIENTO.
- IDEAL PARA PIEZAS DE MEDIA Y ALTA ADSORCION.
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD Y FACIL APLICACIÓN.

CAMPOS DE APLICACIÓN

ESPECIALMENTE PARA LA COLOCACION DE CERAMICAS, MOSAICOS, ADOQUINES Y GRES SOBRE SOPORTES DE CONCRETO, BLOQUES DE HORMIGON Y PANELES PREFABRICADOS DE FIBRO CEMENTO (DENGLASS) Y YESO CARTON (SHEETROCK).

PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLE EL PRODUCTO CON 1.5 GALONES DE AGUA LIMPIA POR FUNDA DE 22.7 KGS (50 LIBRAS) HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGENEA Y LIBRE DE GRUMOS, ESPERE 5 MINUTOS Y MEZCLE DE NUEVO. PARA LA APLICACIÓN ASEGURESE DE QUE LA SUPERFICIE ESTE LIBRE DE CUALQUIER SUCIEDAD, TALES COMO POLVO, ESCOMBROS, GRASAS Y ACEITES O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE IMPIDA LA ADHERENCIA DEL PRODUCTO, EXTIENDA EL PRODUCTO CON LLANA DENTADA EN LA SUPERFICIE (NO MAS DE 2 M2) Y PROCEDA A LA COLOCACION DE LAS PIEZAS, AJUSTAR CON UN MARTILLO DE GOMA, REJUNTAR TRANSCURRIDAS LAS 24 HORAS DE SER COLOCADAS LAS PIEZAS. TRANSITO DESPUES DE 24 HORAS DE SER APLICADO.

ADVERTENCIAS

- NO MEZCLAR EL PRODUCTO CON OTROS MATERIALES, TALES COMO ARENAS Y CEMENTOS.
- SOLO AGREGUE AGUA LIMPIA Y LA CANTIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE.
- NO INGERIR.
- EN CASO DE QUE LE CAIGA MATERIAL AL ROSTRO, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- NO SE DEBEN HUMEDECER LAS PIEZAS A SER COLOCADAS.
- SI LA SUPERFICIE ESTA MUY SECA, HUMEDECER Y ESPERAR A QUE DESAPAREZCA LA HUMEDAD.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO SOBRE SOPORTES INESTABLES, MADERAS, METALES O SUPERFICIES QUE NO ESTEN PREPARADAS PARA UN ADHESIVO A BASE DE CEMENTO.
- NO REMEZCLAR EL PRODUCTO UNA VEZ ESTE HAYA FRAGUADO.
- ALMACENE EN UN LUGAR SECO Y VENTILADO.

GARANTIA

LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE NUESTROS PRODUCTOS ESTAN SELECCIONADAS Y ENSAYADAS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS. TODOS LOS PRODUCTOS PASAN POR UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD ANTES DE DESPACHARSE, CUALQUIER SITUACION QUE SE PRESENTE DURANTE EL USO O APLICACIÓN DEL PRODUCTO, DEBE SER REPORTADO AL FABRICANTE DE INMEDIATO, EL CUAL ASISTIRA EN CASO DE SER NECESARIO. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE SI SE COMPRUEBA QUE HUBO UNA MALA APLICACION DEL PRODUCTO Y TAMPOCO DE LOS GASTOS DE MANO DE OBRA, REVENTA Y MATERIALES UTILIZADOS, EL FABRICANTE SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO.

DATOS TÉCNICOS	
Presentación Comercial	Fundas de PP de 50 lbs (22.67 kgs)
Almacenamiento	Conservar en lugares secos y ventilados
Tiempo abierto	15 minutos
Tiempo de correccion	20 minutos
Color	Gris
Rendimiento con llana dentada	De 2 a 3 mts ²
Agua de mezclado	1.5 galones por funda
Fuerza de Adherencia/ Corte	240 KGF