

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	<b>CÓDIGO:</b> FDS-0001
	<b>PAÑETE</b>	<b>FECHA:</b> OCTUBRE 2024

## MEZCLA PARA PAÑETE

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

#### MEZCLA PARA PAÑETE CON ACABADO TRADICIONAL

MEZCLA PARA PAÑETE ES UN MORTERO SECO PARA ALBAÑILERIA FORMULADO CON ARIDOS DE GRANULOMETRIA SELECCIONADA, CEMENTO TIPO PORTLAND Y ADITIVOS QUE MEJORAN LAS CUALIDADES TECNICAS DEL PRODUCTO, LOGRANDO ACABADOS MAS FINOS, RESISTENTES Y CON MAYOR ADHERENCIA, OPTIMIZANDO EL TIEMPO DE FRAGUADO DE ESTE.

#### PRESENTACION

MEZCLA PARA PAÑETE SE PRESENTA EN SACOS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO LAMINADO DE 50 LIBRAS (22.7 KGS) CON CARACTERISTICAS HIDROFOBICAS, EVITANDO ENDURECIMIENTO PREMATURO Y PROTEGIENDO EL PRODUCTO DE AGENTES EXTERNOS.

#### VENTAJAS

- MAYOR TRABAJABILIDAD, RESISTENCIA Y AGARRE.
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD, FACIL APLICACIÓN Y MAYOR RENDIMIENTO.
- MORTERO SECO QUE SOLO SE LE AÑADE AGUA.
- MENOS DESPERDICIOS.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

LA MEZCLA PARA PAÑETE ESTA DISEÑADA PARA DAR TERMINACIONES A PAREDES DE MAMPOSTERIA O CONCRETO, LADRILLOS, PANELES DE YESO-CARTON (SHEETROCK) Y PANELES DE FIBRO-CEMENTO (DENGLOSS), ENLUCIENDO Y EMBELLECIENDO LAS SUPERFICIES DONDE ES APLICADO EL PRODUCTO.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

ASEGURESE QUE LA SUPERFICIE A SER APLICADA LA MEZCLA ESTE LIBRE DE GRASAS, POLVO, PINTURA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE IMPIDA UNA CORRECTA ADHERENCIA DEL PRODUCTO, SI LA SUPERFICIE HA ESTADO EXPUESTA AL SOL AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN, HUMEDEZCA LA SUPERFICIE PARA EVITAR AHUECAMIENTOS Y LOGRAR UN MAYOR AGARRE.

MEZCLE EL PRODUCTO CON 1.2 GALONES DE AGUA LIMPIA POR FUNDA DE 22.7 KGS (50 LIBRAS) HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGENEA Y LIBRE DE GRUMOS, ESPERE 5 MINUTOS Y MEZCLE DE NUEVO, EXTIENDA EL PRODUCTO CON UNA ESPATULA O PLANA EN LA SUPERFICIE EN UN AREA NO MAYOR DE 2 METROS, REGLEE EL MATERIAL PARA OBTNER UNA SUPERFICIE MAS LISA, LUEGO DE INICIAR EL FRAGUADO FROTAR CON LLANA DE MADERA Y DAR TERMINACION CON LLANA DE GOMA Y ESPONJA.

**NOTA:** SI ES NECESARIO APLICAR ESPESORES SUPERIORES A LOS 2 CENTIMETROS, ACERLO EN VARIAS CAPAS HASTA OBTENER EL ESPESOR DESEADO, DE ESTA MANERA SE EVITA EL DESPRENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

#### ADVERTENCIAS

- NO MEZCLAR EL PRODUCTO CON OTROS MATERIALES, TALES COMO ARENAS Y CEMENTOS.
- SOLO AGREGUE AGUA LIMPIA Y LA CANTIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE.
- NO INGERIR.
- EN CASO DE QUE LE CAIGA MATERIAL AL ROSTRO, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- SI LA SUPERFICIE ESTA MUY SECA, HUMEDECER Y ESPERAR A QUE DESAPAREZCA LA HUMEDAD.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO SOBRE SOPORTES INESTABLES, MADERAS, METALES O SUPERFICIES QUE NO ESTEN PREPARADAS PARA UNA MEZCLA A BASE DE CEMENTO.
- NO RE MEZCLAR EL PRODUCTO UNA VEZ ESTE HAYA FRAGUADO.
- ALMACENE EN UN LUGAR SECO Y VENTILADO.

**GARANTIA**

LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE NUESTROS PRODUCTOS ESTAN SELECCIONADAS Y ENSAYADAS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS. TODOS LOS PRODUCTOS PASAN POR UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD ANTES DE DESPACHARSE, CUALQUIER SITUACION QUE SE PRESENTE DURANTE EL USO O APLICACIÓN DEL PRODUCTO, DEBE SER REPORTADO AL FABRICANTE DE INMEDIATO, EL CUAL ASISTIRA EN CASO DE SER NECESARIO. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE SI SE COMPRUEBA QUE HUBO UNA MALA APLICACIÓN DEL PRODUCTO Y TAMPOCO DE LOS GASTOS DE MANO DE OBRA, REVENTA Y MATERIALES UTILIZADOS, EL FABRICANTE SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Presentación comercial</b>	Fundas de de 90 lbs (40.8 kgs)
<b>Almacenamiento</b>	Conservar en lugares secos y ventilados
<b>Colores disponibles</b>	Gris
<b>Fraguado inicial</b>	25 minutos
<b>Fraguado final</b>	35 minutos
<b>Rendimiento a 1 cm</b>	1 mts <sup>2</sup>
<b>Agua de mezclado</b>	2 galones por funda